Lege behuizingen volgens IEC 62208

Technische gegevens
Gebruiks- en omgevingscondities

	Lege behuizingen EB	Lege behuizingen KG	Lege behuizingen K
Toepassingsgebied	Geschikt voor **onbeschermde buitenopstelling** (Extreme omstandigheden binnen en buiten). Zie de technische informatie voor het verminderen van vorming en ophoping van condenswater.	**Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen weersinvloeden.** Zie de technische informatie voor het verminderen van vorming en ophoping van condenswater.	
Omgevingstemperatuur - Gemiddelde waarde over 24 uur - Maximum waarde - Minimum waarde	 +55 °C +70 °C -25 °C	 - +60 °C -25 °C	 +35 °C +40 °C -25 °C
Relatieve vochtigheid - Kortdurend	50% bij 40 °C 100% bij 25 °C	– –	50% bij 40 °C 100% bij 25 °C
Brandbeveiliging In geval van interne fouten	Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen Minimale eisen - gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: - 650° C voor behuizing en kabelinvoeren - 850° C voor stroomvoerende delen		
brandgedrag - Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 - UL Subject 94	 960 °C V-0 moeilijk ontvlambaar zelfdovend	 750 °C V-2 moeilijk ontvlambaar zelfdovend	 960 °C V-2 moeilijk ontvlambaar zelfdovend
Beschermingsgraad tegen mechanische belasting	IK09 (10 Joule)	IK 08 (5 Joule)	IK 08 (5 Joule)
Toxisch gedrag	Siliconen- en halogeenvrij	Siliconen- en halogeenvrij	Siliconen- en halogeenvrij
	‚Halogeenvrij' conform de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 60754-2 Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen.		